

シクロード銘柄対照表

2011.06.10

四国溶材株式会社 製造部

軟鋼・高張力鋼用アーク溶接フラックス入りワイヤ

JIS分類	被覆材の種類	銘柄	棒径(mm)	適応 溶接姿勢	用途	特徴	取得船級	他社相当銘柄の一例				
								神戸製鋼	日鐵住金溶接工業	パナソニック	ニッポ-溶材	
T49J0T1-1CA-UH10	ルチール系	TAS-10	1.2, 1.4, 1.6	全姿勢用	造船、建築、橋梁等の軟鋼及び490MPa級高張力鋼の溶接	低水素タイプの全姿勢溶接用フラックス入りワイヤ。溶接性、作業性ともに良好で、ビ-ド外観も美しく、機械的性能も良好。	NK (KSW52Y40G(C)H10), ABS, LR, DNV, BV, CR, GL, KR	DW-100 DW-Z100	SF-1	A-51A AS-1	YM-1F	NXW-300
T490T15-0CA-UH10	メタル系	MZ-10	1.2, 1.4, 1.6	下向 水平すみ肉	造船、建築、橋梁等の軟鋼及び490MPa級高張力鋼の下向き及び水平すみ肉溶接	特にプライマ-塗布鋼板の溶接での耐気孔性(耐ビ-ット、耐ガス溝)が極めて優れた下向及び水平すみ肉溶接用メタル系ワイヤ。	NK(KSW52G(C)), ABS, LR, DNV, BV, CR, GL, KR	MX-200 MX-Z200	SM-1F	MR-10	YM-2M	NXM-100